



ALEACIONES PARA ORO 18 K CONTENIDO EN AG

CODIGO	COD. ESPECIF.	COLOR	NORMA 1966	Composición típica		Contenido AG	DIFERENCIA*	Proporción típica			DUREZA	Peso Espec.	TEMP. FUSION LIGA	TEMPERATURA	
				AG	CU **			Au	AG	Cu				FUSION METAL	RECOC METAL
CF053040		Verde intenso		720	280	612	108	75	19	6	150	15,46	790 °C.	920 °C.	550 °C.
CF053045		Verde		760	240	612	148	75	18	7	150	15,35	800 °C.	890 °C.	550 °C.
CF053050	CF053051	Verde	2N	680	320	510	170	75	17	8	140	15,43	780 °C.	880 °C.	550 °C.
CF053055	CF053056	Amarillo	2N	600	400	408	192	75	15	9	140	15,69	850 °C.	880 °C.	500 °C.
CF053060	CF053061	Amarillo	3N	520	480	306	214	75	13	12	140	15,04	850 °C.	870 °C.	550 °C.
CF053065		Rosa pálido		440	560	204	236	75	11	14	160	14,96	930 °C.	850 °C.	550 °C.
CF053075	CF053076	Rosa	4N	280	720	102	172	75	7	18	200	14,95	1020 °C.	900 °C.	580 °C.
CF053080	CF053081	Rosa	5N	200	800	51	149				180	14,96	1000 °C.	880 °C.	550 °C.



Codigo	Color	Proporcion tipica Au Ag Cu			Dureza	Peso Especif.	Temp. Fusion	T.Fusion Metal	Temp. Recocido
ALEACIONES 14 K.									
CF053010	Verdoso	585	205	210	160	12,69	920 ° C.	900 °C.	500 °C
ALEACIONES 8-12 K.									
CF053455	Rosa pálido	333	333	333	170	10,98	1015 ° C.	960 °C.	500 °C

ALEACIONES FOX - ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA TRABAJOS CON LASER - PARA ORO AMARILLO Y BLANCO.

Contiene el oro las siguientes características:

- Estructura cristalina muy pequeña.
- Muy buena soldabilidad.
- Superficie compacta y brillante.
- Muy buena resistencia a la oxidación.
- Muy buena fluidez.
- Reducción de las porosidades por contracción.

Versión M: Especial Microfusión

Versión A: Extra compacto

Aleación sin plata **Cod. CF05000B**

HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26- Pol. Ind. CanCuiàs, nave 20/1
Montcada i reixac 08110- Barcelona- España (Spain)