



A L E A C I O N E S D E P L A T A

CODIGO	T. FUSION PRELIGA	PUNTO INYECCION	DUREZA	CARACTERISTICAS
CF05000L	805/925	855/975 °C		Blanda. Para microfusión 925 milésimas. Resistencia a la oxidación. Versiones centrífuga y vacío.
CF05000N	990	1010 °C.	150	Microfusión. Estudiado expresamente para eliminar la oxidación durante el proceso de trabajo. Los aditivos que contiene confieren a la pieza una gran resistencia a los agentes atmosféricos de la superficie expuesta. Adecuada para objetos que no necesitan
CF05000P				Muy dura, permitiendo el pulido de superficies lisas sin estropearlas. Resistencia a la oxidación.
CF05000U		980-1000 °C.		Excelente superficie. Muy resistente a la oxidación
L05	1070	1090 °C.	120	Chapa, hilo y microfusión. Posee una fina estructura cristalina.
CF05000B	1000	1020 °C.	100	Chapa, hilo y microfusión. Extrema flexibilidad.
CF05000T	1060	1080 °C.	100	Chapa e hilo. Estudiado expresamente para facilitar la soldadura de la cadena máquina.
CF05000V	990	1010 °C.	120	Microfusión. Estudiada expresamente para eliminar la oxidación durante el proceso de trabajo. Los aditivos que contiene confieren a la pieza una gran resistencia a los agentes atmosféricos de la superficie expuesta. Adecuada para objetos que necesiten pos
CF05000W	1020	1040 °C.	150	Hilo y chapa. Mejora el color de la plata y le confiere dureza.



HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26- Pol. Ind. CanCuiàs, nave 20/1
Montcada i reixac 08110- Barcelona- España (Spain)