

BAÑOS GALVANICOS
Características de trabajo

PLATING PRODUCTS
Working characteristics

Proceso	°C	Min	Sec	Amp Dm2	Cap dm2	Amp rectif.	Bomba filtro	Contado simple	Contado doble	Vivien mecanico	Soplado	Calafacción	Anodos
Desengrase	20-60		60		5								Acero inoxidable
Cobre alcalinado	60	5		2 a 4									Cobre electrolitico
Cobre ácido	20-30	5		3 a 5									Cobre fosforoso
Activado níquel	20-60	1		5									Acero inoxidable
Níquel	55	5		4 a 6									Níquel
Bronce	50-60	4		3 a 6									Acero inoxidable
Paladio	20-30	<1		0,1 a 0,5									Titanio peltinado
Latón	50-60	2-5		5 a 6									Latón
Repilata SCP	20-30		30	1 a 2									Acero inoxidable
Plata mate	20-30	3		1 a 2									Plata
Plata brillante	25-28	2 a 5		1 a 2									Plata
Predorado	60-70		30 a 10	3 a 5									Acero inoxidable
Dorado F-1	50-60		30 a 10	3 a 5									Acero inoxidable
Dorado FF-1	50-60		30 a 10	1									Acero inoxidable
Chapado 14K 345	60	2		1 a 3									Acero inoxidable
Chapado 18K 302	60	2		0,5 a 1,5									Titanio peltinado
Chapado 22K 301	30	4		1									Acero inoxidable
Chapado 22K 305	35	2		0,5 a 2									Titanio peltinado
Chapado 22K 306	30	4		2 a 3									Titanio peltinado
Redio	25		90 a 45	1 a 2									Titanio peltinado
Auriplast	20-25	2											Acero inoxidable
Silverfast	20-25	3											Acero inoxidable
Nickel woods													Acero inoxidable
Dorado sobre inox													

PLATING TANKS

	°C	lit	5 lbs.	10 lbs.	25 lbs.	50 lbs.	100 lbs.	250 lbs.	500 lbs.	1000 lbs.
Plata - Rodio	25	7	35	65	165	325	650	1625	3350	6500
Níquel	60	40	200	400	1000	2000	4000	10000	20000	40000
Cobre alcalino	55	44	220	440	1100	2200	4400	11000	22000	44000
Dorado	65	28	140	280	700	1400	2800	7000	14000	28000
Chapados	60	20	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
Bronce	60	52	260	520	1285	2570	5140	12850	25700	51400
Latón	55	47	233	466	1165	2330	4660	11650	23300	46600

CUBAS GALVANICAS

Watts necesarios para calentar en una hora

Regulación por termostato
Regulación por cuadro de manobra
+ Tiempo u otro sistema

HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: http://www.hispanaspain.com

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1
Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)